

Вспучивающийся 60/120WBE

Страница технической информации



Презентация продукта

Knarr Intumescent 60/120 WBE — экономичная огнезащитная краска на водной основе.

Используемые поверхности

Может использоваться на стальных конструкциях и металлических поверхностях, требующих огнестойкости по стандарту C4 (ISO 12944-2).

Толщина пленки и теоретическая площадь диффузии

	По меньшей мере	Большинство
Толщина сухой пленки (мкм)	200	720
Толщина влажной пленки (мкм)	300	1000
Теоретическая площадь укрывания (м ² /л)	2,5	0,7

Физические свойства

Цвет

Солидный контент

Плотность (гр/см³)

Цвет	Белый, Серый
Солидный контент	50%±3 (по объему)
Плотность (гр/см ³)	1,39±0,02
АСТМ Д2697-03	
АСТМ Д1475-13	

Подготовка поверхности

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от грязи. Поверхность должна быть оценена в соответствии со стандартом ISO 8501 и подготовлена соответствующим образом.

- **Окрашенная поверхность**—Поверхность должна быть сухой и чистой. Старая краска должна соответствовать стандарту ISO 12944.

Способы использования

Не распыляйте

Щетка

Можно использовать безвоздушный или обычный пистолет. Рекомендуется для стрижки и обработки небольших площадей. Следует обратить внимание на толщину наносимой пленки.

Информация по применению с помощью гидравлического пистолета

Кончик

Давление

0,43–0,58 мм (0,017–0,023 дюйма) 15 МПа/2100 фунтов на квадратный дюйм

Во время сушки

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и количества нанесенных слоев. В таблице ниже указано примерное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

- Помещение, подлежащее окраске, должно хорошо вентилироваться (открытый воздух или свободная циркуляция воздуха).
- Краску следует наносить рекомендуемой толщиной.
- Толщину следует наносить с учетом количества наносимых слоев.

Температура воздуха	10°C	23°C	40°C
Верхняя сушка	8 часов	4 часа	2 часа
Жесткая сушка	24 часа	16 часов	6 часов

ООО «СМТ Групп»

Адрес: Бадамдарское шоссе. 27, Баку,
 Телефон: Азербайджан (+994 12) 502 45 50
 Факс: (+994 12) 502 45 51
 Электронная почта: office@cmt.com.az
 Веб-сайт: www.knarrpaints.com



Вспучивающийся 60/120WBE

Страница технической информации



Нанесение второго слоя, как минимум

24 часа

16 часов

6 часов

Информация, показанная выше, была определена в соответствии с правилами. Время высыхания может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, системы окраски поверхности, режима работы краски, механической устойчивости и количества добавленного разбавителя.

Условия хранения

Краску следует хранить в сухих, прохладных, хорошо вентилируемых, закрытых складах с высокой температурой и отсутствием возможности образования искр с учетом местных условий. Перед использованием его следует хорошо перемешать. Контейнеры должны быть плотно закрыты. Срок годности (при 23°C) – 24 месяца.

Изображение упаковки

Выпускается в пластиковой упаковке по 15 LT.

Оператор реализации

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Специалист по нанесению или оператор должен иметь опыт и знания продукта. Соответствующее лицо должно смешать и нанести краску в соответствии со спецификацией. Сотрудники, участвующие в заявке, должны быть обеспечены средствами защиты.

Цвет продукта

Цвет продукта от партии к партии может незначительно отличаться. Эти типы продуктов могут обесцвечиваться и мелеть в зависимости от атмосферных условий и солнечного света.

Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в результате лабораторных испытаний и полевых испытаний. В случаях применения, находящихся вне контроля компании, компания несет полную ответственность за качество краски. Он не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть из-за ошибок реализации и применения.

Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Хранить в складских помещениях, где нет возможности возникновения высоких температур и искр. Используйте в хорошо вентилируемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования ее следует промыть подходящим растворителем, а затем водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

Примечание: ООО «СМТ Групп» оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

ООО «СМТ Групп»

Адрес: Бадамдарское шоссе. 27, Баку,
Телефон: Азербайджан (+994 12) 502 45 50
Факс: (+994 12) 502 45 51
Электронная почта: office@cmt.com.az
Веб-сайт: www.knarrpaints.com

