

# Эпоксидная Шпаклевка

Страница технической информации



## Презентация продукта

Knarr Эпоксидная Шпаклевка— это двухкомпонентный ремонтно-наполнительный состав на эпоксидной основе, не содержащий растворителей. Используется в качестве ремонтной и заполняющей пасты на таких поверхностях, как дерево и металл. Полировать можно через 24 часа после полного высыхания при температуре 23°C. Имеет превосходную химическую и механическую стойкость. Можно наносить толстым слоем без стекания на вертикальные поверхности.

## Рекомендуемое использование

- Бетонные колонны и сборный железобетон
- Ремонт обшивки и трещин
- Заделка швов и заполнение швов.
- Пандусы и обваловка
- Затирочные болты
- Склеивание листов прессованного цемента
- Бетонные трубы и резервуары
- Капитальный ремонт и т.д.

## Физические свойства

Цвет		Серый
Твердое содержание	ASTM D2697-03	98%±2 (by volume)
Плотность (gr/sm <sup>3</sup> )	ASTM D1475-13	1.70±0.02
тоньше		Не истончен
Пропорция смешивания (по массе)		Комп А - 1 / Комп В -1
Жизнеспособность		65±15 мин.
Сухой на отлип (23°C)		5±1 час
Полное высыхание (23°C)		1 неделя

## Смешивание

Компоненты необходимо точно взвесить и смешать в заданных пропорциях. В противном случае не произойдет полного затвердевания и изделие не сможет проявить необходимую химическую и механическую стойкость. Взвешенные компоненты следует перемешать электрическим миксером на очень низкой скорости. Слишком быстрое перемешивание может привести к образованию пузырьков газа внутри. Перемешивание следует продолжать до тех пор, пока ингредиенты не смешаются однородно. Этот период должен составлять от 2 до 5 минут. Следует учитывать, что срок годности смесей, приготовленных в больших количествах и/или при высоких температурах, сокращается.

## Способы использования

Перед нанесением покрытия температура рабочей зоны и поверхности должна составлять 15–30 °С, а поверхность должна быть очищена от ржавчины, масла, пыли и подобных загрязнений. На наносимой поверхности не должно быть влаги. Если наносимая поверхность представляет собой

---

### ООО "СМТ GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан  
Тел: (+994 12) 502 45 50  
Факс: (+994 12) 502 45 51  
Электронная почта: [office@cmt.com.az](mailto:office@cmt.com.az)  
[Web-site: www.knarrpaints.com](http://www.knarrpaints.com)



# Эпоксидная Шпаклевка

## Страница технической информации



листовой металл, покрываемая поверхность имеет степень SA 2 1/2 в соответствии с ISO 8501. Его следует подвергнуть пескоструйной очистке до уровня St 2 или механически очистить до уровня не ниже St2.

### Потребление

1мм с расходом около 700г/м<sup>2</sup> на один слой. Толщина сухой пленки может быть достигнута

### Условия хранения

Краску следует хранить в сухих, прохладных, хорошо вентилируемых, закрытых складах с высокой температурой и отсутствием возможности образования искр с учетом местных условий. Перед использованием его следует хорошо перемешать. Контейнеры должны быть плотно закрыты. Срок годности (при 23°C) – 24 месяца.

### Оператор реализации

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Специалист по нанесению или оператор должен иметь опыт и знания продукта. Соответствующее лицо должно смешать и нанести краску в соответствии со спецификацией. Сотрудники, участвующие в заявке, должны быть обеспечены средствами защиты.

### Цвет продукта

Когда это применимо, продукты, предназначенные в первую очередь для использования в качестве грунтовок или средств против обрастания, могут иметь небольшие различия в цвете от партии к партии. Такие продукты могут выцветать и мелеть под воздействием солнечных лучей и атмосферных воздействий.

### Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и полевых испытаний. В случаях применения, не контролируемых компанией, ответственность за качество краски несет только компания. Он не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть из-за ошибок реализации и приложений.

### Правила техники безопасности и охраны здоровья

Следуйте инструкциям на контейнере. Хранить в складских помещениях, где нет возможности возникновения высоких температур и искр. Используйте в хорошо вентилируемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования ее следует промыть подходящим растворителем, а затем водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

---

#### ООО "СМТ GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан  
Тел: (+994 12) 502 45 50  
Факс: (+994 12) 502 45 51  
Электронная почта: [office@cmt.com.az](mailto:office@cmt.com.az)  
[Web-site: www.knarrpaints.com](http://www.knarrpaints.com)



# Эпоксидная Шпаклевка

Страница технической информации



*Примечание: ООО "СМТ Group" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.*

---

## ООО "СМТ GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан  
Тел: (+994 12) 502 45 50  
Факс: (+994 12) 502 45 51  
Электронная почта: [office@cmt.com.az](mailto:office@cmt.com.az)  
Web-site: [www.knarrpaints.com](http://www.knarrpaints.com)

