

# Эпоксидная Шпаклевка

Страница технической информации



## Презентация продукта

Knarr Полиэфирная Шпаклевка — это двухкомпонентная высоконаполняемая полиэфирная шпаклевка на основе ненасыщенного полиэстера. Его легко наносить, поскольку он не создает растеканий и брызг во время использования. Он прочно прилегает к поверхности, обладает высокой гибкостью и ударопрочностью. Он быстро затвердевает и образует плоскую поверхность при шлифовании.

## Области применения

Может использоваться в качестве заполняющего и проверочного состава для устранения глубоких дефектов поверхности при обновлении лакокрасочного покрытия автомобилей и аналогичных ремонтных работах, а также на очищенных поверхностях из листового металла, алюминия, оцинкованного стекловолокна, дерева, полиэстера и эпоксидного покрытия, а также в мебели. ремонтные работы.

## Физические свойства

Цвет	Крем
Тоньше	не истончен
Пропорция смешивания (по массе)	Комп А-50/Комп. Б-1
Жизнеспособность (23°C)	4-6 минут

## Не смешивай

Компоненты необходимо точно взвесить и смешать в заданных пропорциях. В противном случае не произойдет полного затвердевания и изделие не сможет проявить необходимую химическую и механическую стойкость. Вытянутые компоненты следует хорошо перемешать стальным шпателем. Перемешивание следует продолжать до тех пор, пока ингредиенты не смешаются однородно. Следует учитывать, что срок годности смесей, приготовленных в больших количествах и/или при высоких температурах, сокращается.

## Способы использования

Перед нанесением покрытия температура рабочей зоны и поверхности должна составлять 10–30 °С, а поверхность должна быть очищена от ржавчины, масла, пыли и подобных загрязнений. На наносимой поверхности не должно быть влаги.

Если наносимая поверхность представляет собой листовой металл, покрываемая поверхность должна иметь степень SA 2 1/2 в соответствии с ISO 8501. Ее следует подвергнуть пескоструйной очистке до уровня St 2 или механически очистить до уровня не ниже St2.

Приготовленную смесь следует использовать в течение 4-6 минут. Через 20-30 минут после использования, в зависимости от поверхности и толщины нанесения, можно начинать процесс грунтования поверхности печи после шлифовки подходящей наждачной бумагой.

Стальной лист	P80-150
Гальваниз	P220-280
Алюминий	P180-240

### ООО "СМТ GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан  
Тел: (+994 12) 502 45 50  
Факс: (+994 12) 502 45 51  
Электронная почта: [office@cmt.com.az](mailto:office@cmt.com.az)  
[Web-site: www.knarrpaints.com](http://www.knarrpaints.com)



# Эпоксидная Шпаклевка

## Страница технической информации



### Условия хранения

Краску следует хранить в сухих, прохладных, хорошо вентилируемых, закрытых складах с высокой температурой и отсутствием возможности образования искр с учетом местных условий. Перед использованием его следует хорошо перемешать. Контейнеры должны быть плотно закрыты. Срок хранения (при 20°C) – 12 месяцев.

### Изображение упаковки

Выпускается в виде компонента А 1,25, 3 кг и компонента Б 0,25, 0,60 кг.

### Оператор реализации

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Специалист по нанесению или оператор должен иметь опыт и знания продукта. Соответствующее лицо должно смешать и нанести краску в соответствии со спецификацией. Сотрудники, участвующие в заявке, должны быть обеспечены средствами защиты.

### Цвет продукта

Когда это применимо, продукты, предназначенные в первую очередь для использования в качестве грунтовок или средств против обрастания, могут иметь небольшие различия в цвете от партии к партии. Такие продукты могут выцветать и мелеть под воздействием солнечных лучей и атмосферных воздействий.

### Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и полевых испытаний. В случаях применения, не контролируемых компанией, ответственность за качество краски несет только компания. Он не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть из-за ошибок реализации и приложений.

### Правила техники безопасности и охраны здоровья

Следуйте инструкциям на контейнере. Хранить в складских помещениях, где нет возможности возникновения высоких температур и искр. Используйте в хорошо вентилируемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования ее следует промыть подходящим растворителем, а затем водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

---

*Примечание: ООО "СМТ Групп" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.*

---

#### ООО "СМТ ГРУПП"

Адрес:

Тел:

Факс:

Электронная почта:

[Web-site:](#)

Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан

(+994 12) 502 45 50

(+994 12) 502 45 51

[office@cmt.com.az](mailto:office@cmt.com.az)

[www.knarrpaints.com](http://www.knarrpaints.com)



# Эпоксидная Шпаклевка

Страница технической информации



---

## ООО "СМТ GROUP"

Адрес:

Тел:

Факс:

Электронная почта:

Web-site:

Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан

(+994 12) 502 45 50

(+994 12) 502 45 51

[office@cmt.com.az](mailto:office@cmt.com.az)

[www.knarrpaints.com](http://www.knarrpaints.com)



# Полиэфирная Шпаклевка

Страница технической информации

